

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Описание продукта

Rosneft Revolux D4 10W-40 – современное синтетическое моторное масло премиум-класса. Разработано для применения в высокомошных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники с увеличенными интервалами замены, требующих применения масел, соответствующих требованиям современных спецификаций API CI-4, ACEA E4, E7 и экологических стандартов Евро-V и ниже.

Область применения

Масло **Rosneft Revolux D4 10W-40** предназначено для всесезонного применения в современных дизельных двигателях магистральных тягачей, шоссейной техники, междугородных автобусов и другой техники, удовлетворяющих нормам Евро-V и ниже, в том числе оборудованных системами рециркуляции отработавших газов EGR и/или каталитической системы нейтрализации (SCR).

СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ

API CI-4;
ACEA E4/E7;
MAN M 3277/M 3377;
MB 228.5;
Volvo VDS-3;
Renault RLD-2;
MACK EO-N;

Caterpillar ECF-2;
Cummins CES 20078;
Deutz DQC IV-10;
MTU Category 3;
ПАО «Автодизель» («ЯМЗ»);
ПАО «Тутаевский моторный завод»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря высокому уровню термоокислительной стабильности масло Rosneft Revolux D4 10W-40 позволяет минимизировать процесс полировки зеркала цилиндров и снизить количество задиров и лаковых отложений;
- Отличная способность по нейтрализации коррозионно-активных соединений, образующихся при сгорании топлива, защищает детали и узлы двигателя от коррозии;
- Современные компоненты функционального пакета присадок образуют защитную плёнку, предотвращая образование отложений на деталях двигателя, а диспергирующие присадки поддерживают частицы сажи в объёме масла, обеспечивая тем самым чистоту двигателя.

ФАСОВКА

20 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Revolux D4 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	13,5
Динамическая вязкость CCS при - 25 °С, мПа·с	ASTM D5293	5300
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	160
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	12,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,35
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	10,0
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069	865