

ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС OG 0-680 HD

Специальная комплексная алюминиевая смазка для зубчатых передач с твердыми смазочными веществами

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смазка ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС OG 0-680 HD создана на основе специального высоковязкого минерального масла и комплексного алюминиевого мыла с высоким содержанием твердых смазочных веществ.

Смазка ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС OG 0-680 HD – высококачественный специальный продукт для смазывания распылением больших открытых зубчатых передач шестерен барабанных печей, шаровых мельниц в цементной и горнорудной промышленности. Пригодна для смазывания и защиты любых других открытых механизмов, стальных тросов, цепей и других узлов.

Смазка ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС OG 0-680 HD может наноситься распылением в диапазоне температур от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+140\text{ }^{\circ}\text{C}$. Композиция смазки обеспечивает надежное смазывание, стойкость к экстремальным нагрузкам, отличную термическую стабильность, высокую стабильность структуры при хранении и эксплуатации.



<p>ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Высокая нагрузочная способность • Прекрасная адгезия • Хорошая водостойкость • Отличная прокачиваемость, может наноситься распылением 	<p>СОСТАВ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Высоковязкое минеральное масло • Комплексное алюминиевое мыло • Пакет присадок: антиокислительные, антикоррозионные, адгезионные присадки • Твердые смазочные вещества
<p>ПРИМЕНЕНИЕ В УЗЛАХ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открытые зубчатые передачи • Шлицевые соединения • Направляющие • Тросы • Цепи 	<p>ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Открытые зубчатые передачи приводов барабанных печей и шаровых мельниц • Стальные канаты • Централизованные системы смазки карьерной и горнодобывающей техники

ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС OG 0-680 HD. Выпуск 12/21, заменяет выпуск 09/19

Продукт производится по СТО 65561488-057-2016

Типовые показатели смазки ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС OG 0-680 HD

Стандарт	Показатель	Ед. изм	Значение
DIN 51502	Обозначение по DIN 51502		OGF0N-10
	Цвет		Черный
	Диапазон рабочих температур	°С	-10 ...+140
DIN 51818	Класс консистенции по NLGI		0
ISO 2137	Пенетрация перемешанной смазки (60 двойных качков)	мм/10	355-385
DIN 51562	Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С	мм ² /с	680
DIN 51562	Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С	мм ² /с	40
ISO 2176	Температура каплепадения	°С	>180
DIN 51805	Давление истечения при -10 °С	мбар	<1400
ASTM D2596	Нагрузка сваривания (испытания на ЧШМ) при 25 °С	Н кгс	6174 630
ASTM D2266	Показатель износа (испытание на ЧШМ)	мм	0,6

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смазка может наноситься распылением, а также через централизованную систему смазывания.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев с даты изготовления в таре изготовителя при соблюдении условий транспортировки и хранения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Данный продукт не содержит каких-либо токсичных компонентов. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с минеральными смазочными материалами и правила охраны окружающей среды.

Подробную информацию об использовании продукта ЛУКОЙЛ можно найти в Паспорте безопасности продукта.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для правильного подбора смазочных материалов, получения детальной информации по продуктам, а также по другим интересующим вопросам рекомендуем обратиться к специалистам технической поддержки: grease.support@lukoil.com

ЛУКОЙЛ КАРБОФЛЕКС OG 0-680 HD. Выпуск 12/21, заменяет выпуск 09/19

В таблице приведены типичные данные продукта, которые могут колебаться в ограниченных пределах.

В результате постоянно ведущейся научно-технической работы приведенная в данном документе информация может быть изменена без дополнительного уведомления.